

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 280**

Штукатурка баритовая FullMiX  
ТУ 23.64.10.110-015-77164835-2019

Дата отгрузки « 04 » сентября 2020 г.

№ партии 667

дата производства «02» сентября 2020 г.

Шифр контрольной пробы ШБ 667/02.09.20

№ а/м E018УМ/150

Кол-во 600 уп.

Грузополучатель: ООО «Медремкомплект»

Вес 15,00 тн

Показатели	Требования ТУ 23.64.10.110-015- 77164835-2019	Фактические показатели
Максимальный размер зерна	1,25 мм	1,25
Концентрат барита молотый, ГОСТ 4682-84	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, марка по прочности ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2016	М400, М500 ЦЕМ I 42,5Н	ЦЕМ I 42,5Н
Сцепление с основанием	не менее 0,5 МПа	0,6
Прочность раствора при сжатии через 7/28 суток	-	18,7 МПа /21,6 МПа
Плотность раствора	не менее 2,7 г/см <sup>3</sup>	2,7
Влажность сухой смеси	не более 0,3%	0,07

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие штукатурки баритовой FullMiX требованиям ТУ 23.64.10.110-015-77164835-2019 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Начальник лаборатории



Чарушина И.И.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 281

Ровнитель для пола баритовый FullMiX

ТУ 23.64.10.110-015-77164835-2019

Дата отгрузки « 04 » сентября 2020 г.

№ партии 667

дата производства «01» сентября 2020 г.

Шифр контрольной пробы РБ 667/01.09.20

№ а/м E018УМ/150

Кол-во 200 уп.

Грузополучатель: ООО «Медремкомплект»

Вес 5,00 тн

Показатели	Требования ТУ 23.64.10.110-015- 77164835-2019	Фактические показатели
Максимальный размер зерна, мм	5,5	3,2
Концентрат барита молотый	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, марка по прочности ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2016	M400, M500 ЦЕМ I 42,5Н	ЦЕМ I 42,5Н
Водоудерживающая способность, не менее, %	90	98,9
Жизнеспособность раствора, не менее, мин.	-	60
Плотность раствора, не менее, г/см. куб.	2,7	2,72
Прочность раствора на сжатие через 28 суток, не менее, МПа	4	25,3
Влажность сухой смеси, не более, %	0,3	0,1

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие Ровнителя для пола баритового FullMiX требованиям 23.64.10.110-015-77164835-2019 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Начальник лаборатории



Чарушина И.И.